

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 Łódź



Tel: 42 633-23-90

EMULSOL RN-1

Preparat do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych

Symbol : PKWiU : 20.41.20.0 KTM :128-9430-12-00

Norma : WTO-W-141:2012

Charakterystyka ogólna :

Lepka, klarowna ciecz, bezbarwna lub barwy słomkowej. Jest mieszaniną środków powierzchniowo czynnych niejonowych z dodatkiem inhibitora korozji. Ulega biodegradacji.

Dane techniczne :

- | | | |
|--|---|--|
| * Gęstość w temp. 20 °C | - | 1,05 ± 0,02 g/dm ³ |
| * pH 1% (v/v) | - | 7,0 ÷ 8,0 |
| * Rozpuszczalność w wodzie | - | całkowita w każdym stosunku |
| * Wydajność | - | zazwyczaj 0,5 l koncentratu wystarcza do odtłuszczenia 20 ÷ 50 m ² powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia). |
| * Temperatura zapłonu | - | produkt niepalny |
| * Trwałość (przydatność do stosowania) | - | 18 miesięcy |

Przeznaczenie :

Skoncentrowany preparat do odtłuszczania przed malowaniem stali, żeliwa, metali kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Może być stosowany również do odtłuszczania podłoża przed malowaniem renowacyjnym.

Sposób aplikacji :

Sporządzić 2 ÷ 3 %-owy roztwór: **0,5 l preparatu (koncentratu) na 16 ÷ 25 l wody** (korzystnie cieplej).

Zużycie roztworu zależy od stopnia zabrudzenia odtłuszczanych powierzchni. W przypadku silnego zabrudzenia podłoża, roztwór należy często wymieniać.

Metody odtłuszczania: - ręcznie (szczotka, pędzel, MOP lub szmata),

- natryskiem (myjki ciśnieniowe),

- metodą zanurzeniową (wanny z cyrkulacją kąpiel, myjki ultradźwiękowe).

Po odtłuszczeniu (umyciu) podłoża należy spłukać je czystą wodą.

Uwagi:

1. Nie nanosić na odtłuszczane podłoża preparatu w stężeniach wyższych niż zalecane.
2. W przypadku odtłuszczania za pomocą przemysłowych myjek ciśnieniowych z obiegiem zamkniętym należy stosować niższe stężenia preparatu (0,5 – 1 %). W tym przypadku może być również konieczny dodatek środka gaszącego pianę.

Warunki bezpieczeństwa:

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń występujących podczas używania Emulsol'u RN-1 oraz warunki bezpiecznego jego stosowania podane są w *Karcie charakterystyki*.

W przypadku odtłuszczania podłoża za pomocą myjek ciśnieniowych należy stosować się ściśle do instrukcji obsługi tych urządzeń oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy tego typu pracach.

EMULSOL RN-1 w stężeniach użytkowych (2 – 3 %) nie jest klasyfikowany jako szkodliwy.

Produkt posiada **Atest Higieniczny PZH**.

Przechowywanie i transport :

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach handlowych, szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach. Temperatura magazynowania 5 ÷ 30°C (chronić przed mrozem). Jeżeli dojdzie do zmrózenia produktu należy doprowadzić go do temp. pokojowej.

Emulsol RN-1 nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu międzynarodowych przepisów transportowych.

Podczas transportu opakowania z produktem zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje dodatkowe :

- Odstępstwa od zaleceń zawartych w Karcie katalogowej odnośnie stosowania EMULSOL-u RN-1 należy uzgadniać z producentem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji Karty katalogowej produktu, bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców, przy czym tracą ważność edycje wcześniejsze.